

Natur

Äste

- Punktäste bis 5 mm in Gruppen erlaubt
- gesunde und festverwachsene Äste bis 35 mm erlaubt
- teilweise verwachsene, rindenumrandete Äste (nicht lose) bis 30 mm erlaubt

ausgeschlagene Stellen

- nicht erlaubt

Risse

- Risse vereinzelt an den Brettenden bis 3 cm erlaubt
- Haarrisse in der Oberfläche vereinzelt erlaubt

Farbunterschiede

- geringfügig erlaubt

Rindeneinwuchs

- nicht erlaubt

Splint

- nicht erlaubt

Markröhre

- vereinzelt bis 20 cm erlaubt

Harzgallen

- vereinzelt bis 2 x 40 mm erlaubt

Oberfläche

- holztypische Merkmale überwiegend mit dunkelbraunem Holzkitt geschlossen

Hobelfehler

- nicht erlaubt

Rustikal

- gesunde und festverwachsene Äste bis 55 mm erlaubt
- teilweise verwachsene, rindenumrandete Äste (nicht lose) bis 50 mm erlaubt
- Flügeläste bis 55 mm erlaubt
- vereinzelt vorkommende lose Äste und Astlöcher bis 15 mm erlaubt

- im Astbereich bei Kanten- oder Flächenästen bis 25 mm erlaubt

- Risse vereinzelt an den Brettenden bis 10 cm erlaubt
- Haarrisse und Trockenrisse in der Oberfläche vereinzelt erlaubt

- erlaubt

- vereinzelt erlaubt

- bis 3 cm Breite erlaubt

- bis 70 cm erlaubt

- vereinzelt bis 5 mm Breite und einer Länge von 8 cm erlaubt

- holztypische Merkmale überwiegend mit dunkelbraunem Holzkitt geschlossen

- nicht erlaubt